

# Abnahmeprüfzeugnis 3.1 / Test Certificate 3.1

nach /based on EN 10204

WAZ-Nummer / doc.-number: **0000580**

Datum / date: **23.11.2021**

Bezeichnung/Designation **MA-5754**

Legierung/Alloy: **AlMg3**

Aufmachung/Packaging: **MIG, 7 kg, B-300**

## Zusammensetzung nach / chemical composition to DIN EN ISO 18273

(Istwert nach Angabe des Vordraht Lieferanten / actual value according to rod supplier)

| Werte in %<br>values in %                            | Si       | Fe       | Cu      | Mn       | Mg      | Cr       | Zn      | Ti        | Be             |  |  |  |
|--|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------------|--|--|--|
| Sollwerte<br>target values                           | max 0.40 | max. 0.4 | max 0.1 | max. 0.5 | 2.6-3.6 | max. 0.3 | max 0.2 | max. 0.15 | max.<br>0.0003 |  |  |  |
| Istwert /<br>actual value<br>Charge/batch<br>0000580 | 0,05     | 0,10     | 0,00    | 0,22     | 3,20    | 0,12     | 0,00    | 0,03      | 0,00           |  |  |  |

## Mechanische Werte / mechanical values

|  | Toleranz/Abmessung<br>tolerance/dimension<br>mm | Zugfestigkeit<br>tensile strength $R_m$<br>$N/mm^2$ |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Vorgabewerte<br>target values                        | 0,98-1,00                                       |   |  |  |
| Istwert /<br>actual value<br>Charge/batch<br>0000580 | <b>0,98</b>                                     |   |  |  |

## Bemerkungen / notes:

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.  
This document was generated electronically and is valid without signature.

MIGAL.CO GmbH  
Wattstraße 2  
94405 Landau/Isar  
Tel.: +49 9951 69059-0  
Email: info@migal.co